

OK Autrodur 30 G M (formerly C 508)

Dane techniczne

Klasyfikacje	DIN 8555 : appr. MSG-1-GZ-300
--------------	-------------------------------

Dane wydajności stopiwa

średnica	A	V	Prdko podawania drutu	Sprawno (%)	Wydajno stopiwa
1.2 mm	120-380 A	18-35 V	2.3-15.0 m/min	97-98 %	1.2-8.0 kg/h
1.6 mm	225-480 A	28-40 V	3.2-10.0 m/min	97-98 %	3.0-9.5 kg/h