

## OK Tubrod 15.30

A metal cored 308L stainless steel cored wire for use with M13 shielding gas.

### Dane techniczne

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Klasyfikacje | EN 14700 : T Fe12                 |
|              | EN ISO 17633-A : T 19 9 L M M12 2 |
|              | EN ISO 17633-A : T 19 9 L M M13 2 |
| Aprobaty     | CE : EN 13479                     |
|              | DB : 43.039.02                    |
|              | VdTÜV : 03014                     |

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Prd spawania | DC+                     |
| Rodzaj stopu | Stainless 308L          |
| Gaz osonowy  | M12, M13 (EN ISO 14175) |

### Dane wydajności stopiwa

| rednica | A         | V       | Prdko podawania drutu | Wydajno stopiwa |
|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 1.2 mm  | 150-350 A | 18-34 V | 5.3-16.4 m/min        | 2.2-7.0 kg/h    |
| 1.6 mm  | 150-450 A | 18-39 V | 2.4-11.2 m/min        | 1.8-10.0 kg/h   |