

OK Tigrod 13.37

A copper coated, low-alloyed, chromium-molybdenum (9% Cr, 1% Mo), rod for GTAW of high temperature steels and steels for hot hydrogen service, especially in oil refineries. The electrode is a plain ER505 type.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN ISO 21952-A : W CrMo9 EN ISO 21952-B : W 55 9C1M SFA/AWS A5.28 : ER80S-B8
Aprobaty	NAKS/HAKC : 2.0 - 2.4 mm

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Rodzaj stopu	Alloyed steel (9 % Cr - 1 % Mo) "ER505"
Gaz osonowy	I1 (EN ISO 14175)

Typowe waciwoci mechaniczne

Warunki	Granica plastycznoci	Wytrzymaao na rozciąganie	Wyduenie wzglдне
Enhanced testing temperature.			
Po odpraniu 2 hour(s) 760 °C	430 MPa	500 MPa	17 %
Stress relieved++ 2 hour(s) 760 °C	350 MPa	390 MPa	22 %
Stress relieved+ 2 hour(s) 760 °C	410 MPa	480 MPa	18 %
Ar (I1) EN			
Po odpraniu 2 hour(s) 760 °C	540 MPa	660 MPa	26 %
Stress relieved+ 4 hour(s) 735 °C	560 MPa	680 MPa	22 %

Udarno Charpy V

Warunki	Temperatura testu	Udarno KV
Ar (I1) EN		
Po odpraniu	-60 °C	90 J
Stress relieved+	-40 °C	130 J
Stress relieved+	-20 °C	150 J
Po odpraniu	-20 °C	140 J
Po odpraniu	-40 °C	120 J
Stress relieved+	-60 °C	50 J

Typowy skad chemiczny stopiwa %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Mo
0.1	0.5	0.4	0.005	0.01	8.6	0.9

Skad drutu %

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.06	0.52	0.45	0.23	8.66	1.00

Parametry spawania

A	rednica drutu
60-200 A	2.0 mm
100-220 A	2.4 mm