

OK Tigrod 13.16

A copper coated, low-alloyed, chromium-molybdenum (1,3% Cr, 0,5% Mo), rod for GTAW of creep resistant steels like SA-387 Grade 11, A 335 Grade P11 or similar materials. OK Tigrod 13.16 is a high purity wire with a guaranteed Briscato factor $X < 10$.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN ISO 21952-A : Z CrMo1Si EN ISO 21952-B : W 55 1CM SFA/AWS A5.28 : ER80S-B2
Aprobaty	CE : EN 13479

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Rodzaj stopu	Low alloyed steel (1,3%Cr, 0.5 % Mo)
---------------------	--------------------------------------

Typowe waciwoci mechaniczne

Warunki	Granica plastycznoci	Wytrzymaao na rozciąganie	Wyduenie wzgldne
Ar (I1) AWS			
Po odpraniu 1 hour(s) 620 °C	640 MPa	730 MPa	24 %

Skad drutu %

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.08	0.5	0.5	0.08	1.3	0.5