

Purus 46

Miedziowany drut lity G4Si1/ER70S-6 do spawania metod MAG stali wglowo-manganowych. Purus 46 nadaje się do użytku zwłaszcza w branży konstrukcyjnej, motoryzacyjnej i budowy maszyn roboczych. Dzięki wyższej niż w przypadku Purus 42 zawartości manganu i krzemu stopiwo ma wyższą wytrzymałość. Drutem można spawać w osłonie mieszanki gazowej lub samym CO₂. Purus 46 zapewnia czysty ciąg spawalniczy z minimalną ilością szklawa i rozprysków. Drut nadaje się do zastosowań w robotyzowanych o wysokiej wydajności stopiwa.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 4 M20 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 4 M21 4Si1 EN ISO 14341-A : G 4Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6
Aprobaty	CE : EN 13479 DB : 42.039.40 DNV-GL : III YMS (C1) DNV-GL : III YMS (M21) UKCA : EN 13479 VdTÜV : 19261

Zatwierdzenia są oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ESAB.

Rodzaj stopu	Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed)
Gaz osłonowy	M20, M21, C1 (EN ISO 14175)

Typowe właściwości mechaniczne

Warunki	Granica plastyczności	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie względne
EN 80Ar/20CO₂ (M21)			
Po spawaniu	475 MPa	585 MPa	26 %
EN CO₂ (C1)			
Po spawaniu	450 MPa	560 MPa	26 %
EN 92Ar/8CO₂ (M20)			
Po spawaniu	500 MPa	600 MPa	25 %
AWS CO₂ (C1)			
Po spawaniu	450 MPa	560 MPa	29 %

Udarowo Charpy V

Warunki	Temperatura testu	Udarowo KV
EN 80Ar/20CO₂ (M21)		
Po spawaniu	-40 °C	60 J
Po spawaniu	-30 °C	70 J
Po spawaniu	20 °C	130 J
EN CO₂ (C1)		
Po spawaniu	-30 °C	70 J
Po spawaniu	20 °C	120 J
EN 92Ar/8CO₂ (M20)		
Po spawaniu	-30 °C	90 J
Po spawaniu	-40 °C	80 J
AWS CO₂ (C1)		
Po spawaniu	-30 °C	70 J

Skład drutu %

C	Mn	Si
0.08	1.65	0.90

Purus 46

Dane wydajności stopiwa

rednica	A	V	Prdko podawania drutu	Wydajno stopiwa
0.8 mm	60-200 A	18-24 V	3.2-10.0 m/min	0.8-2.3 kg/h
0.9 mm	70-250 A	18-26 V	3.0-12.0 m/min	0.9-3.5 kg/h
1.0 mm	80-300 A	18-32 V	2.7-15.0 m/min	1.0-5.5 kg/h
1.14 mm	100-350 A	18-34 V	2.6-15.0 m/min	1.2-7.0 kg/h
1.2 mm	120-380 A	18-35 V	2.5-15.0 m/min	1.3-8.0 kg/h
1.32 mm	130-400 A	19-35 V	2.4-15.0 m/min	1.5-8.5 kg/h
1.4 mm	150-420 A	22-36 V	2.3-12.0 m/min	1.6-8.7 kg/h
1.6 mm	225-550 A	28-38 V	2.3-10.0 m/min	2.1-9.4 kg/h