

OK Autrod 13.62

Pomiedziowany, niskostopowy drut lity do spawania ukiem krytym. Zawiera dodatki mikrostopowe Ti-B, ale nie zawiera molibdenu. Szczególnie odpowiedni do spoin o duym wymieszaniu, które wymagają wysokiej udamności w niskich temperaturach. Brak molibdenu zapewnia stosunkowo niskie wartości twardości spoiny. Do stali drobnoziarnistych, rurowych, okrętowych itp.

Dane techniczne

Klasyfikacje

SFA/AWS A5.23 : EG
EN ISO 14171-A : SZ3TiB

Skład drutu %