

OK Gasrod 98.75

OK Gasrod 98.75 är en svetstråd för gassvetsning i applikationer där krav på bra mekaniska egenskaper finns. Svetsning skall utföras med en neutral låga. Tråden ger en lättstyrd, trögflytande smälta.

Tekniska data

Klassificeringar	EN 12536 : OIII
------------------	-----------------

Typiska mekaniska värden

Villkor	Sträckgräns	Brottgräns	Förlängning
Helsvetsgods	>320 MPa	>440 MPa	>29 %

Slagseghetsdata Charpy V

Villkor	Provningstemperatur	Slagseghet
Helsvetsgods	+20 °C	70 J