

Filarc C23

FILARC C23 är en rutil elektrod med 160% utbyte, högproduktiv i svetsning av kärlfogar med högt utbyte.

Tekniska data	
Klassificeringar	SFA/AWS A5.1 : E7024 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 53
Godkännanden	ABS : 2Y BV : 2Y CE : EN 13479 DNV-GL : 2 Y LR : 2Y RS : 2Y VdTÜV : 00652

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Svetsström	AC, DC-
Legeringstyp	Carbon Manganese
Höljtyp	Rutile thick covering

Insmältningsdata						
Diameter	Ström	Bågspänning	Verkningsgrad (%)	Antal elektroder /kg svetsgods	Smälttid per elektrod vid 90% av maxström	Insvetstal vid 90 % I max
3.2 x 450.0 mm	130-160 A	27 V	60 %	24	78 sec	1.9 kg/h
4.0 x 450.0 mm	170-210 A	32 V	60 %	17	69 sec	3.1 kg/h
5.0 x 450.0 mm	240-340 A	32 V	60 %	10	77 sec	4.2 kg/h