

OK Autrod 13.33

OK Autrod 13.33 är Cr, Mo-legerade, kopparbelagd tråd för pulverbågsvetsning. Främst avsedd för krypbeständiga stål (5% Cr, 0,5% Mo). (Art nr 1333)

Tekniska data

Klassificeringar	SFA/AWS A5.23 : EB6 EN ISO 24598-A : S S CrMo5
Godkännanden	VdTÜV : 12104

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Legeringstyp	Low alloyed (6 % Cr, 0.5 % Mo)
---------------------	--------------------------------

Trådens sammansättning %

C	Mn	Si	Cr	Mo
0.09	0.51	0.42	5.73	0.53