

OK Autrod NiCrMo-3

OK Autrod NiCrMo-3 är en korrosions- och värmebeständig, krom-molybdenlegerad nickelbaserad trådelektrod för pulverbågsvarsning av höglegerade värmebeständiga, korrosionshårdiga och kallsega material. Elektroden är lämplig för nickellegeringar av typ inconel 625 och 5 - 9% Ni-stål och liknande stål med hög seghet vid låga temperaturer. Den rekommenderas även för Avesta 254SMO och SS 2378. Svetsgodset ger gott motstånd mot såväl punkt- som spänningskorrosion. OK Autrod 19.82 används i kombination med OK Flux 10.16 eller OK Flux 10.90. (Art nr 1984)

Tekniska data

Klassificeringar	SFA/AWS A5.14 : ERNiCrMo-3 EN ISO 18274 : S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Godkännanden	VdTÜV : 12101

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Legeringstyp	NiCrMo-3
---------------------	----------

Trådens sammansättning %

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Fe	Nb+Ta
0.02	0.04	0.06	Bal	22.7	8.6	0.3	3.5