

OK Autrod 13.62

En låglegerad, Ti-B-mikrolegerad, förkopprad solidtråd utan Mo för pulverbågsvetsning. Särskilt utformad för svetsning med hög utspädning som kräver slagseghet vid låga temperaturer. Utan Mo för relativt låga hårdhetsvärden i svetsfogar. För finkorniga stål, rörledningsstål, fartygsbyggnadsstål osv.

Tekniska data

Klassificeringar

SFA/AWS A5.23 : EG
EN ISO 14171-A : SZ3TiB

Trådens sammansättning %

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.55	0.28	0.01	0.14	0.013