

OK Autrod 12.10

Alambre sólido cobreado, para la soldadura de aceros al carbono por el proceso de soldadura de Arco Sumergido. Se emplea principalmente con fundentes activos ó aleados, aunque en algunas aplicaciones se puede utilizar con fundentes neutros.

Especificaciones

Clasificaciones	SFA/AWS A5.17 : E12 EN ISO 14171-A : S1
Aprobaciones	CE : EN 13479 DB : 52.039.01 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

% típico de composición de alambre

C	Mn	Si
0.07	0.52	0.08