

OK Weartrode 30 HD

Kaplama ve sert kaplama raylar, ray noktalar, geçiler, tekerlekli konveyörler, rulolar vb. için yüksek geri kazanımlı elektrot. OK Weartrode 30 ile aynı tip uygulamalarda kullanılır. Kaynak metalinin sertliği yaklaşık 30 HRC'dir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN 14700 : E Fe1
Kaynak Akım	AC, DC+
Alam Tipi	Martensitic steel
Kaplama Türü	Zircon Basic

Tipik Kaynak Metalinin Analizi %			
C	Mn	Si	Cr
0.1	0.8	0.7	3.0

Yma Verileri					
Çap	Akım	Gerilim	Yma Verimliliği (%)	Maksimum %90 I'de elektrot bina füzyon süresi	Yma Hz @ %90 I maks.
3.2 x 450.0 mm	110-180 A	26 V	67 %	66 sec	2.4 kg/h
4.0 x 450.0 mm	160-240 A	30 V	67 %	69 sec	3.4 kg/h
5.0 x 450.0 mm	230-330 A	42 V	68 %	73 sec	5.0 kg/h