

OK Weartrode 50

Tarm ekipmanlar, ormanclk aletleri, ykleme makineleri vb. zerindeki anm paraların onarm kayna iin genel amal sert kaplama elektrotu. Dk ak devre gerilimli transformatrler kullanilabilir (>45 volt).

Teknik zellikler	
Snflandrmalar	EN 14700 : E Z Fe2

Kaynak Akm	AC, DC+
Alam Tipi	Martensitic steel
Kaplama Tr	Acid Rutile

Tipik Kaynak Metali Analizi %				
C	Mn	Si	Cr	Mo
0.46	0.4	0.5	6.0	0.5

Yma Verileri					
ap	Akm	Gerilim	Yma Verimlili (%)	Maksimum %90 I'de elektrot bana fzyon sresi	Yma Hz @ %90 I maks.
2.5 x 350.0 mm	60-120 A	28 V	46 %	49 sec	0.8 kg/h
3.2 x 350.0 mm	90-160 A	30 V	46 %	59 sec	1.2 kg/h
4.0 x 450.0 mm	125-210 A	33 V	48 %	82 sec	1.7 kg/h
5.0 x 450.0 mm	160-260 A	37 V	48 %	86 sec	2.6 kg/h