

OK Wearode 55 HD

Yaklaşık 57 HRC sertliğe sahip, korozyona karşı dayanıklı martensitik çelik için genel amaçlı bir sert kaplama elektrotu. Bu elektrot, özellikle tarım ekipmanları, ormancılık aletleri, yükleme makineleri ve kartırlar gibi farklı endüstriyel ve darbeli anma biçimlerine maruz kalan parçaların sert kaplaması için uygundur. Ek bilgiler "Dier Veriler" başlığında verilmiştir.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	EN 14700 : E Z Fe6

Kaynak Akımı	AC, DC+
Alam Tipi	Martensitic steel
Kaplama Türü	Lime Basic

Tipik Kaynak Metal Analizi %			
C	Mn	Si	Cr
0.67	0.7	0.7	10.4

Yma Verileri					
Çap	Akım	Gerilim	Yma Verimliliği (%)	Maksimum %90 I'de elektrot bina füzyon süresi	Yma Hız @ %90 I maks.
2.5 x 350.0 mm	75-110 A	23 V	67 %	62 sec	1.0 kg/h
3.2 x 450.0 mm	110-150 A	23 V	67 %	95 sec	1.4 kg/h
4.0 x 450.0 mm	145-200 A	24 V	67 %	107 sec	1.9 kg/h
5.0 x 450.0 mm	190-270 A	26 V	66 %	110 sec	2.8 kg/h