

OK Autrod 12.20

Toz alt ark kayna ve elektrikli cüruf kaynanda kullanılan bakr kaplamalı, alamsz tel. Çou özlü tel ile birlikte kullanma uygundur. Yap çelikleri, gemi ina çelikleri, basınçlı tank çelikleri, ince taneli çelikler vb. için kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.17 : EM12 EN ISO 14171-A : S2
Onaylar	CE : EN 13479 DB : 52.039.02 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %		
C	Mn	Si
0.10	1.06	0.07