

OK Autrod 12.32

Toz alt ark kayna ve elektrikli cüruf kaynanda kullanılan bakr kaplamalı, alamsız tel. Artırlı Si ile özellikle nötr özlü teller için (ör. OK Flux 10.62) veya erimi havuzun akkanın artırmak için uygundur. Mükemmel OK Flux 10.62 tokluk deerlerine sahip ve CTOD testi yapılmıtr. Yap çelikleri, gemi ina çelikleri, basınçlı tank çelikleri, ince taneli çelikler, açık deniz yapılar vb. için kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	SFA/AWS A5.17 : EH12K EN ISO 14171-A : S3Si
Onaylar	CE : EN 13479 DB : 52.039.12 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103 CWB : F49A4-EH12K-H8 CWB : F49A4-EH12K-H4 BlockPac

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %		
C	Mn	Si
0.13	1.77	0.30