

OK Autrod 13.40

Toz alt ark kaynanda kullanlan Ni ve Mo alaml, bakr kaplamal tel. Tercihen OK Flux 10.62 ile birlikte kullanlr. 620 MPa'ya kadar minimum akma dayanmna sahip yüksek dayanml çelikler, düük scaklk çelikleri, ince taneli çelikler vb. için kullanlr.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.23 : EF3 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo EN ISO 26304-A : S3Ni1Mo EN ISO 26304-B : (SUN2M2)
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %				
C	Mn	Si	Ni	Mo
0.11	1.63	0.16	0.86	0.51