

OK Tubrodur 58 O/G M

Hv 550-650 üreten sert kaplama özlü teli. C1 koruyucu gazla veya kendinden korumalı olarak kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN 14700 : T Fe6

Kaynak Akım	DC+
Alam Tipi	Martensitic steel weld metal
Koruyucu Gaz	None, C1 (EN ISO 14175)

Tipik Kaynak Metali Analizi %					
C	Mn	Si	Cr	Mo	Al
No shielding gas					
0.42	1.22	0.31	4.89	1.14	0.6

Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
1.6 mm	200-300 A	28-36 V	7.0-12.6 m/min	2.4-5.5 kg/h