

OK Tubrodur 13Cr G

M13, M21 veya C1 koruyucu gazla birlikte kullanılan %13 krom ağırlıklı çelik dolgu üreten özlü tel.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN 14700 : T Z Fe7
Onaylar	NAKS/HAKC : 1.6 mm

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Kaynak Akım	DC+
Alam Tipi	Martensitic stainless steel weld metal
Koruyucu Gaz	M12, M13, M21, C1 (EN ISO 14175)

Tipik Kaynak Metali Analizi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	Nb
M21 shielding gas							
0.15	1.14	0.31	2.23	12.53	1.40	0.23	0.23

Önerilen Kaynak Parametreleri		
Akım	Tel Çap	Gerilim
200-260 A	1.6 mm	28-30 V