

OK Wearode 62

Martensitik matriste yüksek hacimli ince karbür fraksiyonuna sahip bir kaynak metali yan sert kaplama elektrotu. Kaya, kum, çimento vb. kaynaklı iddetli anmaya maruz kalan parçaların korunması için tasarlanmıştır. Uygulamalar: Toprak delme ekipman. Çekiçler, spatulalar, bçaklar, konveyör vidalar vb.

Kaynak Akım	AC, DC+-
Alam Tipi	Carbide rich steel
Kaplama Türü	Basic

Tipik Kaynak Metali Analizi %					
C	Mn	Si	Cr	V	Ti
2.9	0.4	1.9	6.2	5.2	4.9

Yma Verileri					
Çap	Akm	Gerilim	Yma Verimliliği (%)	Maksimum %90 I'de elektrot bina füzyon süresi	Yma Hz @ %90 I maks.
3.2 x 350.0 mm	100-150 A	17 V	60 %	110 sec	0.7 kg/h
4.0 x 350.0 mm	115-200 A	17 V	64 %	120 sec	1.0 kg/h