

OK Tubrodur 40 S M

Toz alt ark kayna prosesi kullanılarak yapılan yeniden ina ve yüzey kaplama işlemleri için boru ekinde sert kaplama teli.

Teknik Özellikler				
Snflandrmalar		EN 14700 : T Z Fe1		
Kaynak Akm		DC+		
Alam Tipi		Martensitic steel weld metal		
Tipik Kaynak Metali Analizi %				
C	Mn	Si	Cr	Mo
OK Flux 10.71				
0.15	1.14	0.51	4.07	0.77
Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h
4.0 mm	500-900 A	28-34 V	2.0-5.0 m/min	6.5-12.5 kg/h