

OK Band 309L

OK Band 309L erit plakaj prosesi kullanılarak yüzey kaplaması yapmak için tasarlanmıştır, paslanmaz bir kaynak eritidir. Genellikle tampon katman olarak kullanılır. Genellikle OK Flux 10.05 veya OK Flux 10.10 ile birlikte kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 23 12 L SFA/AWS A5.9 : EQ309L
Onaylar	VdTÜV : 12102

Onaylar fabrika konumuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Alam Tipi	Austenitic 24Cr - 13Ni
-----------	------------------------

Tipik Tel Bileşimi %						
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	FN WRC-92
0.01	1.71	0.36	13.3	23.72	0.05	15