

OK Autrod 13.24

Toz alt ark kaynanda kullanılan Ni ve Mo alaımlı, bakr kaplamalı tel. Mükemmel OK Flux 10.62 tokluk deerlerine sahip ve CTOD testi yapılmıtr. Gemi yapı ve açık deniz endüstrisi gibi alanlarda düşük sıcaklıktaki çelikler ve ince taneli çelikler için kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	SFA/AWS A5.23 : ENi6 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0,2
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %				
C	Mn	Si	Ni	Mo
0.12	1.52	0.23	0.88	0.19