

OK Autrod 13.20 SC

Toz alt ark kaynanda kullanılan Cr ve Mo alamlı, bakr kaplamalı tel. Çok düşük kirlilik seviyesi. X faktörü (Bruscato-) maksimum 11. Aamal soutuadan sonra da en yüksek tokluk gereksinimlerine yönelik OK Flux 10.63, çok temiz bir kaynak metalidir. Maksimum X faktörü: 15. Özellikle sürünmeye dayanlı çeliklere (%2,25 Cr, % 1 Mo) yöneliktir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	SFA/AWS A5.23 : EB3R EN ISO 24598-A : S S CrMo2
Onaylar	CE : EN 13479 NAKS/HAKC : 3.2-4.0 mm VdTÜV : 12104

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %					
C	Mn	Si	Cr	Mo	X-bar
0.11	0.66	0.15	2.33	0.95	11