

OK Band 347

OK Band 347 erit plakaj prosesi kullanılarak yüzey kaplaması yapmak için tasarlanmıştır, paslanmaz bir kaynak eritidir. OK Flux 10.05 veya OK Flux 10.10 ile birlikte kullanılarak 347 tipi bir kaynak dolgusu üretir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : EQ347
Onaylar	VdTÜV : 12102

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Alam Tipi	Austenitic CrNiNb
-----------	-------------------

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.02	1.8	0.37	10.0	19.5	0.06	0.5	11