

OK Autrod 347

%18 Cr-%8 Ni tipi östenitik krom nikel alaamların kaynanda kullanılan korozyona dayanlı kesintisiz krom-nikel masıf tel. OK Autrod 347'nin genel korozyona kar direnci iyidir. Bu alaam, kaynak metalinin taneler aras korozyona kar direncini artırmak için niyobyum ile stabilize edilir. Niyobyum içerii nedeniyle bu alaamın yüksek sıcaklıklarda kullanılması önerilir. OK Autrod 347, OK Flux 10.92, OK Flux 10.93 ve OK Flux 10.94 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : ER347
Onaylar	CE : EN 13479 DB : 52.039.07 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Alaam Tipi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Nb
------------	--

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.04	1.4	0.4	9.5	19.2	0.05	0.6	7