

OK Autrod 308L

Korozyona dayanklı kesintisiz krom-nikel masif tel. OK Autrod 308L iyi bir genel korozyon direncine sahiptir. Alam düşük karbon içeriğine sahiptir ve bu nedenle özellikle taneler aras korozyon riski bulunan durumlarda tavsiye edilir. Bu alam, kimyasal ve gıda ileme endüstrilerinin yanı sıra borular, tüpler ve kazanlarda yaygın olarak kullanılır. OK Autrod 308L, OK Flux 10.92, OK Flux 10.93, OK Flux 10.99 veya diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 19 9 L SFA/AWS A5.9 : ER308L
Onaylar	CE : EN 13479 DB : 52.039.15 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Alam Tipi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C
-----------	---

Tipik Tel Bileimi %					
C	Mn	Si	Ni	Cr	N
0.02	1.9	0.4	9.8	19.8	0.05