

OK Autrod 310

%25 Cr-%20 Ni tipi sya dayankl östenitik çeliklerin kayna için korozyona dayankl sürekli krom-nikel masif tel. OK Autrod 310, yüksek Cr içerii sayesinde özellikle yüksek sıcaklıklarda genel oksitlenme direnci iyidir. Alam tamamen östenitiktir ve bu nedenle scak çatlamaya kar duyarlıdır. Yaygın uygulamalar endüstriyel fırınlar, kazan parçalar ve s eanjörleridir. OK Autrod 320, OK Flux 10.90 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 25 20 SFA/AWS A5.9 : ER310

Alam Tipi	Fully austenitic (25 % Cr - 20 % Ni)
-----------	--------------------------------------

Tipik Tel Bileimi %				
C	Mn	Si	Ni	Cr
0.10	1.6	0.4	20.7	25.8