

OK Autrod 385

%20 Cr-%25 Ni-%5 Mo-%1,5 Cu ve düşük C tipi sya dayanklı östenitik paslanmaz alaımların kaynanda kullanılan korozyona dayanklı sürekli krom-nikel-molibden-bakır masif tel. OK Autrod 385 kaynak metali, stres korozyonuna ve taneler aras korozyona kar iyi bir dirence sahiptir ve oksitleyici olmayan asitlerdeki saldırılara kar çok iyi bir direnç gösterir. Çatlak korozyonu direnci sıradan %18 Cr, %8 Ni, Mo çeliklerden daha iyidir. Bu alaım, proses endüstrisindeki birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. OK Autrod 385, OK Flux 10.93 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 20 25 5 Cu L SFA/AWS A5.9 : ER385
Onaylar	VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Alaım Tipi	Fully austenitic (20 % Cr - 25 % Ni - 5 % Mo - 1.5 % Cu - Low C)
------------	--

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.01	1.7	0.4	25.0	20.0	4.4	1.5	0.05