

OK Autrod 16.97

OK Autrod 16.97, östenitik-manganez, ilenerek sertleebilen çelikler, sya dayankl çelikler gibi malzemeler için endüstride çok çeitli uygulamalarda kullanılan %18 Cr, %8 Ni, %6 Mn tipi bir toz alt ark telidir. OK Autrod 16.97 genellikle OK Flux 10.93 ile kaynaklanır.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14343-A : S 18 8 Mn
Onaylar	VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %				
C	Mn	Si	Ni	Cr
0.07	6.5	0.4	8.2	18.9