

## OK Autrod 2209

%22 Cr, %5 Ni, %3 Mo tipi östenitik-ferritik paslanmaz alamların kaynanda kullanılan korozyona dayanklı Dupleks sürekli masif tel. OK Autrod 2209, yüksek bir genel korozyon direncine sahiptir. Klorür ve hidrojen sülfür içeren ortamlarda bu alam, taneler aras, oyuklama ve özellikle stres korozyonuna kar yüksek bir dirence sahiptir. Bu alam, tüm endüstriyel segmentlerde çeitli uygulamalarda kullanılır. OK Autrod 2209, OK Flux 10.93 veya OK Flux 10.94 ile birlikte kullanılabilir.

| Teknik Özellikler |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Snflandırmalar    | EN ISO 14343-A : S 22 9 3 N L<br>SFA/AWS A5.9 : ER2209 |
| Onaylar           | CE : EN 13479<br>UKCA : EN 13479<br>VdTÜV : 12101      |

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Alam Tipi | Austenitic-ferritic (22.5 % Cr - 8 % Ni - 3 % Mo - Low C) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

| Tipik Tel Bileimi % |     |     |     |      |     |      |     |           |
|---------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----------|
| C                   | Mn  | Si  | Ni  | Cr   | Mo  | N    | PRE | FN WRC-92 |
| 0.01                | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 22.7 | 3.2 | 0.17 | 35  | 55        |