

OK Autrod 2509

%25 Cr, %10 Ni, %4 Mo düşük C tipi östenitik-ferritik paslanmaz alamların kaynanda kullanılan korozyona dayanklı "Süper Dupleks" sürekli masif tel. OK Autrod 2509, yüksek taneler aras korozyon ve çukurlama direncine sahiptir. Bu alam, korozyon direncinin çok önemli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Kullanım alanlar kat hamuru ve kat endüstrisi, açık deniz ve gaz endüstrisidir. OK Autrod 2509, OK Flux 10.93 veya OK Flux 10.94 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 25 9 4 N L SFA/AWS A5.9 : ER2594
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Alam Tipi	Austenitic-ferritic (25% Cr - 10% Ni - 4% Mo - Low C)
-----------	---

Tipik Tel Bileimi %								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	PRE	FN WRC-92
0.01	0.4	0.4	9.4	25.2	3.9	0.24	42	50