

OK Flux 10.10

Elektro cüruf erit yüzey kaplaması için tasarlanmış yüksek bazık, tamamen mineral, toplu özlü tel. Bu özlü tel özellikle Nb'li veya Nb'siz Cr, Cr-Ni- ve Cr-Ni-Mo çelik tiplerinin paslanmaz eritle erit plakaj yapmak için uygundur.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14174 : ES A FB 2B 56 44 DC
Onaylar	NAKS/HAKC : RD 03-613-03

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Kaynak Akım	1700 A (60 x 0.5 mm strip)
Cüruf Tipi	Fluoride basic CaF ₂ -Al ₂ O ₃
Alam Transferi	Moderately silicon alloying
Younluk	nom: 1.0 kg/dm ³
Bazisite Endeksi	nom: 4.0

Koul : Volt 25 V , kg Özlü Tel / kg Tel DC+ 0.5 kg , Amper 1250 A , Hareket Hz 9 m/h

Snflandrmalar		
Tel	SFA/AWS - EN ISO	AWA - Kaynaklı Olarak
OK Band 309L ESW	14343-A:B 22 11 L	-
OK Band 309L Mo ESW	A5.9:EQ309L Mo (Mod)/ 14343-A:B 21 13 3 L	-
OK Band 309L Nb ESW	14343-A:B 22 12 L Nb	A5.39: ESCLAD1-EQ309L(mod)/347
OK Band 430	14343-A:B 17	A5.39: ESCLAD2-EQ430(mod)/430

Onaylar	
Tel ile Birlikte Kullanım	VdTÜV
OK Band 309L Nb ESW	•

Tipik Kaynak Metali Analizi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
OK Band 309L ESW									
0.03	1.2	0.4	0.001	0.002	10.0	19.0	0.2	0.1	0.05
OK Band 309L Mo ESW									
0.02	1.1	0.4	0.001	0.008	12.5	18.0	2.8	0.1	0.04
OK Band 309L Nb ESW									
0.03	1.3	0.5	0.001	0.01	10.0	19.0	0.1	0.1	0.05
OK Band 430									
0.06	0.3	0.6	0.005	0.03	0.2	13.3	0.1	0.2	-

Tipik Kaynak Metali Analizi %		
Nb	FN WRC-92	O
OK Band 309L ESW		
-	4	0.02
OK Band 309L Mo ESW		
-	6	-
OK Band 309L Nb ESW		
0.4	4	-

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Nb	Ferrite FN	FN WRC-92
OK Band 309L ESW									

OK Flux 10.10

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Nb	Ferrite FN	FN WRC-92
0.010	1.8	0.2	11.0	21.1	-	0.05	-	-	15
OK Band 309LMo ESW									
0.015	1.8	0.2	13.5	20.5	2.9	0.06	-	13	-
OK Band 309LNb ESW									
0.01	1.74	0.20	11.0	21.14	-	0.04	0.6	-	15
OK Band 430									
0.04	0.66	0.4	-	17.0	-	-	-	-	-