

OK Flux 10.05

Yüksek alamlı Cr veya Cr-Ni eritleri ile alamsız veya düşük alamlı çelikler üzerine erit plakaj için tasarlanmıştır, toplu özlü tel.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14174 : S A AAS 2B 56 34 DC
Onaylar	NAKS/HAKC : RD 03-613-03
Sanayi	Proses Endüstrisi Petrokimya

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Kaynak Akım	1000 A (60 x 0.5 mm strip)
Cüruf Tipi	Acid-aluminium-silicate Al ₂ O ₃ -SiO ₂ -CaF ₂ -MgO
Alam Transferi	Non alloying
Younluk	nom: 0.7 kg/dm ³
Bazisite Endeksi	nom: 1.1

Ak Tüketimi	
Volt	kg Özlü Tel / kg Tel DC+
32 V	0.6 kg
28 V	0.5 kg
25 V	0.4 kg

Koul : Boyut 60 x 0.5 mm , Amper 750 A , Hareket Hz 7 m/h

Snflandrmalar	
Tel	SFA/AWS - EN ISO
OK Band 308L	A5.9:EQ308L/ 14343-A:B 19 9 L
OK Band 309LNb	14343-A:B 23 12 L Nb
OK Band 316L	A5.9:EQ316L/ 14343-A:B 19 12 3 L
OK Band 347	A5.9:EQ347/ 14343-A:B 19 9 Nb

Onaylar	
Tel ile Birlikte Kullanım	VdTÜV
OK Band 316L	•

Tipik Tel Bileimi %								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Nb	FN WRC-92
OK Band 308L								
0.015	1.8	0.3	10.5	20.0	-	0.06	-	12
OK Band 309LNb								
0.01	1.98	0.23	12.5	23.83	-	0.03	0.7	23
OK Band 316L								
0.01	1.73	0.4	12.6	18.5	2.9	0.05	-	7
OK Band 347								
0.02	1.8	0.37	10.0	19.5	-	0.06	0.5	11

Tipik Kaynak Metali Analizi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
OK Band 308L									
0.02	1.0	0.6	0.01	0.02	10.5	19.0	0.1	0.03	0.03
OK Band 309LNb									

OK Flux 10.05

Tipik Kaynak Metali Analizi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.03	1.1	0.6	0.01	0.02	10.0	19.0	0.2	0.1	0.04
OK Band 316L									
0.02	1.1	0.7	0.01	0.02	13.0	18,0	2.5	0.3	0.02
OK Band 347									
0.02	1.1	0.7	0.005	0.02	10.5	19.0	0.1	0.05	0.03

Tipik Kaynak Metali Analizi %	
Nb	FN WRC-92
OK Band 308L	
0.01	6
OK Band 309LNb	
0.35	5
OK Band 316L	
0.05	7
OK Band 347	
0.35	8