

OK Flux 10.26

OK Flux 10.26, tek katmanlı elektro cüruf erit plakaj çözümü için tasarlanmış yüksek bazık, toplu, Ni, Cr ve Mo katkılı bir özlü teldir. Bu özlü telin kaynak özellikleri çok iyidir ve pürüzsüz bir diki görünümünün yanında kolay cüruf giderme sağlar. Edeer erit kaliteleri ile birlikte 316L ve 317L kaynak dolgusu kimyasal elde etmek için kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14174 : ES A FB 2B 54 91 NiMo DC

Cüruf Tipi	Fluoride basic
Alam Transferi	Nickel, chromium and molybdenum
Younluk	nom: 1.2 kg/dm ³
Bazisite Endeksi	nom: 3.0

Snflandrmalar	
Tel	SFA/AWS - EN ISO
19.13.4.L ESW	A5.9:EQ317L/ 14343-A:B 19 13 4 L
OK Band 316L	A5.9:EQ316L/ 14343-A:B 19 12 3 L

Onaylar	
Tel ile Birlikte Kullanım	
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.	

Tipik Kaynak Metali Analizi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
19.13.4.L ESW									
0.02	1.0	0.5	0.01	0.02	13.8	19	3.4	0.07	-
OK Band 316L									
-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.1	-
OK Band 316L DC+, 1200A, 24V, 16-18 cm/min									
0.02	1.2	0.2	-	-	12.8	19.0	2.7	-	0.05

Tipik Kaynak Metali Analizi %									
FN WRC-92									
19.13.4.L ESW									
7									
OK Band 316L DC+, 1200A, 24V, 16-18 cm/min									
7									

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
19.13.4.L ESW									
<=0.02	1.5	0.4	<=0.020	<=0.020	14	19	3.6	<=0.3	-
OK Band 316L									
0.01	1.73	0.4	-	-	12.6	18.5	2.9	-	0.05

Tipik Tel Bileimi %									
FN WRC-92									
19.13.4.L ESW									
7									
OK Band 316L									

OK Flux 10.26

Tipik Tel Bileimi %
FN WRC-92
7