

OK Tigrod 19.30

Bakır-silikon ve bakır-çinko baz metallerin ve benzerlerinin birleştirilmesinde kullanılan ve yaklaşık %3 Si içeren çplak bakır kaynak çubuklar. Alamsız ya da düşük alamlı çeliklerde bindirme kayna yapmak için de kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.7 : ERCuSi-A EN ISO 24373 : CuSi3Mn1

Alam Tipi	Alloyed copper (Cu + 3 % Si)
Koruyucu Gaz	I1, I2, I3 (EN 439)

Tipik Çekme Özellikleri			
Koul	Akma Dayanm	Çekme Dayanm	Uzama
Kaynaklı Olarak	150 MPa	350 MPa	40 %

Tipik Tel Bileimi %					
Mn	Si	Cu	Sn	Zn	Fe
0.9	3	96	0.01	0.05	0.05