

OK 43.39

Dikey aa yön hariç tüm konumlarda kaynak yapmak için kullanılmak üzere rutil elektrot. iyi çürüme ayrılabilirlii.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	SFA/AWS A5.1 : E6013 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12
Onaylar	CE : EN13479 UKCA : EN13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Kaynak Akım	AC, DC+-
Alam Tipi	Carbon Manganese
Kaplama Türü	Rutile thick covering

Tipik Çekme Özellikleri			
Koul	Akma Dayanım	Çekme Dayanım	Uzama
ISO			
Kaynaklı Olarak	460 MPa	520 MPa	27 %

Tipik Charpy V-Çentik Özellikleri		
Koul	Test Sıcaklığı	Darbe Deeri
ISO		
Kaynaklı Olarak	0 °C	60 J

Tipik Kaynak Metali Analizi %		
C	Mn	Si
0.07	0.5	0.35

Yma Verileri					
Çap	Akım	Gerilim	Yma Verimliliği (%)	Maksimum %90 l'de elektrot bana füzyon süresi	Yma Hız @ %90 l maks.
2.0 x 300.0 mm	50-80 A	23 V	54 %	36 sec	0.6 kg/h
2.5 x 300.0 mm	50-110 A	25 V	54 %	42 sec	0.8 kg/h
2.5 x 350.0 mm	50-110 A	25 V	54 %	46 sec	0.9 kg/h
3.2 x 450.0 mm	80-140 A	26 V	54 %	74 sec	1.3 kg/h
4.0 x 450.0 mm	120-210 A	27 V	54 %	76 sec	1.9 kg/h
5.0 x 450.0 mm	170-290 A	26 V	56 %	87 sec	2.5 kg/h