

OK 45.40

Çelik konstrüksiyon ve çelik sacların kayna için kullanılan kullanıc dostu rutil elektrot. Mükemmel diki görünümü.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	SFA/AWS A5.1 : E6013 EN ISO 2560-A : E38 0 R 12
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Kaynak Akım	AC, DC+-
Alam Tipi	Carbon Manganese
Kaplama Türü	Rutile covering

Yma Verileri					
Çap	Akm	Gerilim	Yma Verimlili (%)	Maksimum %90 l'de elektrot bana füzyon süresi	Yma Hz @ %90 l maks.
2.0 x 300.0 mm	50-80 A	25 V	60 %	38 sec	0.55 kg/h
2.5 x 300.0 mm	70-110 A	25 V	54 %	42 sec	0.8 kg/h
3.2 x 350.0 mm	80-150 A	26 V	57 %	57 sec	1.3 kg/h
3.2 x 450.0 mm	80-140 A	26 V	54 %	74 sec	1.3 kg/h