

OK Tubrodur 60 G M

Karbondioksit koruyucu gaz ile kullanılm için %5 Cr-%1 Mo alaımlı metal özlü tel.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN 14700 : T Z Fe2 DIN 8555 : MF6-55GP

Kaynak Akım	DC+
Alam Tipi	5%Cr 1%Mo
Koruyucu Gaz	C1 (EN ISO 14175)

Tipik Kaynak Metali Analizi %				
C	Mn	Si	Cr	Mo
0.67	0.78	0.71	5.33	1.00

Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
1.2 mm	150-350 A	18-34 V	5.3-16.4 m/min	2.2-7.0 kg/h
1.6 mm	150-450 A	21-40 V	2.4-11.9 m/min	1.8-9.0 kg/h