

FILARC PZ6116S

Karbondioksit koruyucu gazla kullanm için -60 °C'ye kadar iyi toklua sahip, her konuma uygun rutil özlü tel.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.29 : E81T1-K2 C JH4 EN ISO 17632-A : T 46 6 1.5Ni P C1 1 H5
Onaylar	ABS : 3SA H5, 3YSA H5 ABS : 4YQ420SA H5 BV : S5Y46H5 CE : EN 13479 DNV-GL : V Y46MS(H5) LR : 5Y40M H5 LR : 5Y40S H5 PRS : 3YS H5 RINA : 4Y S UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Kaynak Akm	DC+
Alam Tipi	Low Alloy
Koruyucu Gaz	C1 (EN ISO 14175)

Tipik Çekme Özellikleri			
Koul	Akma Dayanm	Çekme Dayanm	Uzama
Kaynaklı Olarak	553 MPa	624 MPa	24 %

Tipik Charpy V-Çentik Özellikleri		
Koul	Test Scaı	Darbe Deeri
Kaynaklı Olarak	-60 °C	69 J

Tipik Kaynak Metali Analizi %			
C	Mn	Si	Ni
0.054	1.38	0.43	1.42

Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
1.2 mm	150-350 A	23-35 V	5.6-19.8 m/min	2.1-7.5 kg/h
1.6 mm	150-450 A	24-36 V	2.8-12.4 m/min	1.8-8.1 kg/h