

OK Tubrodur 12Cr S

Nitrojen ilaveli martensitik %12 krom alamlı çelik dolgusu üreten özlü tel. Toz alt ark prosesinde özlü telin altında kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN 14700 : T Fe7

Kaynak Akım	DC+-
Alam Tipi	Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal

Tipik Kaynak Metali Analizi %								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	N	Nb
OK Flux 10.33								
0.05	0.86	0.51	3.88	11.9	1.02	0.10	0.061	0.11

Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h