

OK Autrod 308H

%18 Cr-%8 Ni tipi östenitik krom nikel alaamların kaynanda kullanılan korozyona dayanklı sürekli krom-nikel masif tel. OK Autrod 308H'nin genel korozyona kar direnci iyidir. Bu alam, yüksek sıcaklıklarda kullanılan uygulamalar için kullanma uygun olan yüksek karbon içeriine sahiptir. Bu alam, kimyasal ve gıda ileme endüstrilerinin yan sıra borular, tüpler ve kazanlarda kullanılır. OK Autrod 308H, OK Flux 10.93 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 19 9 H SFA/AWS A5.9 : ER308H
Onaylar	VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Alam Tipi	Austenitic 19% Cr - 9% Ni - High C
-----------	------------------------------------

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.05	1.9	0.5	9.2	19.8	0.06	0.01	9