

OK Autrod 316L

%18 Cr-%8 Ni ve %Cr-%8 Ni-%3 Mo tipi sya dayankl östenitik paslanmaz alamların kaynanda kullanılan korozyona dayankl sürekli krom-nikel-molibden masif tel. OK Autrod 316L'nin genel korozyon direnci iyidir ve özellikle bu alamn asit ve klorlu ortamlarda korozyona kar direnci çok iyidir. Alam düşük karbon içeriine sahiptir ve bu nedenle özellikle taneler aras korozyon riskinin oldu durumlarda tavsiye edilir. Bu alam, kimya ve gda ileme endüstrilerinin yan sra gemi inasnda ve çeitli mimari yapılarda yaygın olarak kullanılır. OK Autrod 316L OK Flux 10.93 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 19 12 3 L SFA/AWS A5.9 : ER316L
Onaylar	CE : EN 13479 DB : 52.039.16 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Alam Tipi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 12% Ni - 3% Mo - Low C
-----------	--

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	FN WRC-92
0.01	1.7	0.4	12.0	18.2	2.6	0.04	7