

OK Tigrod 1100

OK Tigrod 1100, kimyasal madde saldırı ve hava korozyonlarına karşı oldukça dayanıklıdır. Oldukça eklenilebilir olmakla birlikte ince ölçü ve folyo ürünlerinde yaygın olarak kullanılan nispeten yumuşak bir alüminyumdur. İyi kaynak özelliklerine sahiptir. Alüminyum arzu edilir bir özellik ise anotlama ile elde edilen parlak bitilerdir. Islık işlem görmeye uygun değildir.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	SFA/AWS A5.10 : R1100 EN ISO 18273 : S Al 1100 (Al99,0Cu)
Onaylar	CWB : AWS A5.10/A5.10M:2012 (ER1100)

Onaylar fabrika konumuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Alam Tipi	Al
Koruyucu Gaz	İ1, İ3 (EN 439)

Tipik Çekme Özellikleri			
Koul	Akma Dayanım	Çekme Dayanım	Uzama
Kaynaklı Olarak	30 MPa	75 MPa	35 %

Tipik Tel Bileşimi %			
Cu	Si+Fe	Zn	Be
0.07	0.55	0.01	0.0001