

OK Flux 10.97

Yumuak elik elektrot ile yaklak 35 HRC sertlie sahip bir kaynak metali reten, sert yzey kaplamasnda kullanlan ntr, toplu krom ve manganez alaml zl tel.

Teknik zellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14174 : S A AB 3 Cr1 Mn2 DC
Cruf Tipi	Aluminate-basic Al ₂ O ₃ -CaO-MgO-Cr-Mn
Alam Transferi	Chromium and Manganese alloying
Younluk	nom: 1.1 kg/dm ³
Bazisite Endeksi	nom: 1.4