

OK Autrod 317L

%19 Cr-%13 Ni-%3 Mo tipi sya dayankl östenitik paslanmaz alamların kaynanda kullanılan korozyona dayankl kesintisiz krom-nikel-molibden masif tel. OK Autrod 317L, yüksek molibden içeri sayesinde genel korozyona ve oyuklamaya kar iyi bir dirence sahiptir. Alam düşük karbon içeriine sahiptir ve bu sayede özellikle taneler aras korozyon riskinin olduğu durumlarda tavsiye edilir. Bu alam, petrokimya ve kat endüstrileri gibi iddetli korozyon kollarında kullanılır. OK Autrod 317L OK Flux 10.93 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14343-A : S 18 15 3 L SFA/AWS A5.9 : ER317L

Alam Tipi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite)
-----------	--

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	FN WRC-92
0.01	1.4	0.4	13.6	18.9	3.6	0.05	7