

OK Autrod 310MoL

%25 Cr-%22 Ni-%2 Mo tipi sya dayankl östenitik manganezli çeliklerin kaynanda kullanlan, korozyona dayankl sürekli krom-nikel-molibden masif tel. OK Autrod 310MoL'un çukurlama, taneler aras korozyon ve stres korozyonu çatlamasna kar direnci iyidir. Bu alam, asit bakımndan zengin ortamlarda, üre endüstrisinde ve gaz artma tesislerinde kullanlr. OK Autrod 310MoL, OK Flux 10.93 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler							
Snflandrmalar			EN ISO 14343-A : S 25 22 2 N L				
Alam Tipi			Austenitic (25% Cr - 22% Ni - 2% Mo - nitrogen - low carbon)				
Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	FN WRC-92
0.01	4.5	0.1	22.0	25.0	2.0	0.14	0