

OK Autrod 316H

%17 Cr-%12 Ni-%3 Mo tipi sya dayankl östenitik paslanmaz alamların kaynanda kullanılan korozyona dayankl sürekli krom-nikel-molibden masif tel. OK AUTROD 316H OK Flux 10.93 ile birlikte kullanılabilir. OK Autrod 316H'nin genel korozyon direnci iyidir. Alamın yüksek karbon içeriine sahip olmas, bu alam yüksek sıcaklıklarda kullanılan uygulamalar için uygun hale getirir. Bu alam, kimyasal ve gıda ileme endüstrilerinin yanı sıra borular, tüpler ve kazanlarda kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 19 12 3 H SFA/AWS A5.9 : ER316H

Alam Tipi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite)
-----------	--

Tipik Tel Bileimi %					
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.05	1.7	0.4	12.5	19.3	2.2