

OK Autrod NiCrMo-3

SAW kaynanda kullanılan Ni bazlı masif tel. Korozyona ve şya dayanklı. Yüksek alaımlı eliklerin, şya dayanklı eliklerin, korozyona dayanklı eliklerin, %9 Ni-eliklerin ve yüksek toklua sahip benzer eliklerin dk sıcaklıklarda kayna için. OK Autrod NiCrMo-3, OK Flux 10.90, OK Flux 10.93, OK Flux 10.16 veya OK Flux 10.17 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik zellikler	
Snflandırmalar	SFA/AWS A5.14 : ERNiCrMo-3 EN ISO 18274 : S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Onaylar	VdTV : 12101

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için ltfen ESAB ile iletiime gein.

Alam Tipi	NiCrMo-3
-----------	----------

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Fe	Nb+Ta
0.02	0.04	0.06	Bal	22.7	8.6	0.3	3.5